



Pattex FIX POWER

Jednoskładnikowy uniwersalny klej montażowy

WŁAŚCIWOŚCI

- ▶ **wysoka przyczepność początkowa 100 kg/m²**
- ▶ **wysoka końcowa siła trzymania**
- ▶ **wodoodporny i elastyczny**
- ▶ **do wnętrza**
- ▶ **ekologiczny – bez rozpuszczalników**
- ▶ **łatwy w użyciu**
- ▶ **może być malowany**
- ▶ **wypełnia ubytki w podłożu**
- ▶ **w wersji z opakowaniem ciśnieniowym**

ZASTOSOWANIE

Pattex FIX POWER jest uniwersalnym, jednoskładnikowym klejem montażowym, charakteryzującym się wysoką przyczepnością początkową do 100 kg/m². Dzięki zastosowaniu formuły BŁYSKAWICZNA PRZYZEPNOŚĆ, klejenie nawet ciężkich przedmiotów nie wymaga podpierania oraz unieruchomienia. Pattex FIX POWER trwale przykleja: listwy ścienne i cokołowe, płyty dekoracyjne, profile ozdobne, listwy drewniane, ościeżnice, panele ściienne, tabliczki na drzwi itp. Do klejenia materiałów ze styropianu, drewna, metalu, ceramiki, szkła, płyt wiórowych, płyt gipsowych, elementów gipsowych, korka, sztyldów, kanałów kablowych z PCW-U i podobnych materiałów. Pattex FIX POWER wykazuje przyczepność do wszystkich typowych powierzchni takich jak beton, beton komórkowy, cegła, kamień, drewno, gips, płytki ceramiczne, tynki cementowe itp. Warunkiem odpowiedniej przyczepności kleju jest chłonność jednej z powierzchni klejonych.

Nie stosować do powierzchni na stałe narażonych na działanie wody oraz do polietylenu, polipropylenu, teflonu itp.

Pattex FIX POWER również można stosować jako wypełnienie niewielkich ubytków w podłożu do 10 mm.

Klej może być malowany po całkowitym wyschnięciu farbami na bazie dyspersji akrylowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, rdzy, oleju oraz substancji obniżających przyczepność kleju. Jeżeli podłoże posiada nierówności, należy je wyrównać. Niewielkie ubytki w podłożu do 10 mm można wypełnić za pomocą kleju.

W przypadku powierzchni bardzo chłonnych takich jak gips, cegła przed klejeniem należy je skropić rozpylaną wodą.

WYKONANIE

W przypadku zastosowania kartusza: przed rozpoczęciem klejenia, obciąć końcówkę kartusza i nakręcić odciętą pod kątem nakrętkę. Kartusz umieścić w pistolecie do kartuszy.

W przypadku opakowania ciśnieniowego: przed rozpoczęciem klejenia należy oderwać czarny pasek zabezpieczający, zdjąć zatyczkę i ustawić poziom dozowania czerwonym suwakiem. Następnie klej nanosić naciskając dźwignię.

Klej nanosić liniami lub punktowo na podłoże lub przyklejany materiał. W przypadku powierzchni szerokich klej należy nanosić „faliście”, w celu zwiększenia wstępnej przyczepności. Następnie docisnąć do siebie klejone powierzchnie. Nie należy nanosić kleju bezpośrednio przy krawędziach, w celu uniknięcia wypłynięcia kleju z boku klejonych powierzchni. Kleić dopóki klej jest jeszcze wilgotny (ok. 15 min).

W przypadku mocowania paneli ściennych, panel należy umieścić 1-2 cm z dala od punktu przymocowania, następnie ustawić we właściwej pozycji i docisnąć. Jeżeli jest to konieczne należy podeprzeć klejone materiał.

W przypadku mocowania ościeżnic, należy je wstawić następnie ustawić i zaklinować część górną. Pattex FIX POWER należy zastosować w 3 punktach na każdej stronie do wysokości montażu (zużycie około 2 kartusze). Jeżeli wielkość szczeliny pomiędzy ścianą a ramą jest większa niż 2 cm, należy zamocować „błoczki” dystansujące przed umieszczeniem ościeżnic. Resztki kleju usuwać za pomocą wilgotnej szmatki. Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie.

W przypadku zakończenia pracy (opakowanie ciśnieniowe), należy nałożyć zatyczkę i przesunąć suwak.

UWAGA

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +10°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas twardnienia materiału.

W przypadku otwarcia opakowania, należy wykorzystać cały kartusz. Materiał zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Chronić oczy. W pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

ZALECENIA

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

SKŁADOWANIE

Do 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +2°C do +30°C. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu.

OPAKOWANIA

Opakowania: kartusz 400 g, ciśnieniowe 250 g.

DANE TECHNICZNE

Baza:	dyspersja akrylowa
-------	--------------------

Czas otwarty:	około 15 min
---------------	--------------

Końcowa wytrzymałość (DIN EN 205):	5-6 N/mm ²
------------------------------------	-----------------------

Gęstość:	1,3 g/cm ³
----------	-----------------------

Czas pełnego utwardzenia:	48 h w zależności od grubości warstwy kleju
---------------------------	---

Kurczliwość:	20%
--------------	-----

Temperatura stosowania:	od +10°C do +40°C
-------------------------	-------------------

Odporność termiczna:	od -20°C do +70°C
----------------------	-------------------

Temperatura stosowania:	powyżej +10°C
-------------------------	---------------

Przyczepność początkowa:	24-28 g/cm ²
--------------------------	-------------------------

Wytrzymałość końcowa (DIN EN 205):	5-6 N/mm ²
------------------------------------	-----------------------

Zużycie (przy pow. płaskiej):	około 300 g/m ²
-------------------------------	----------------------------