

PŁYTA WIÓROWA MELAMINOWANA

MELAMINE FACED CHIPBOARD / ДСП МЕЛАМИНИРОВАННАЯ

WYMAGANIA DLA PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ WG PN-EN 14 322 I PN-EN 14 323
 REQUIREMENTS FOR MELAMINE FACED CHIPBOARD ACCORDING TO PN-EN 14 322 AND PN-EN 14 323 STANDARDS
 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ДСП МЕЛАМИНИРОВАННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМОЙ PN-EN 14 322, PN-EN 14 323

WŁAŚCIWOŚCI PROPERTIES / СВОЙСТВА		J. m. Unit Ед. изм.	WYMAGANIA REQUIREMENTS / ТРЕБОВАНИЯ		BADANIE WG NORMY TEST BYSTANDARD ИСПЫТАНИЕ ПО СТАНДАРТУ
GRUBOŚĆ Thickness Толщина		mm мм	< 20	> 20	PN-EN 14 323
TOLERANCJA GRUBOŚCI Thickness tolerance Допуск на толщину		mm мм	±0,3	±0,5	PN-EN 14 323
TOLERANCJA DŁUGOŚCI I SZEROKOŚCI Length and width tolerance Допуск по длине и ширине		mm мм	±5		PN-EN 14 323
PŁASKOŚĆ Flatness Плоскость		mm/m мм/м	≤ 2 tylko dla płaskich powierzchni only for flat surfaces только для плоских поверхностей		PN-EN 14 323
WADY POWIERZCHNI Defects of surface Дефекты поверхности		mm/m мм/м	punktowe ≤ 2 na długości ≤ 20 spots ≤ 2 by length ≤ 20 точечные ≤ 2 по длине ≤ 20		PN-EN 14 323
KLASA EMISJI FORMALDEHYDU E1 Formaldehyde emission class E1 Класс эмиссии формальдегида E1		mg/m ³ мг/м ³	≤ 0,124		PN-EN 717-1
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE MECHANICZNE I SUBSTANCJE CHEMICZNE Mechanical and chemical substances resistance Механическая и химическая стойкость	ZARYSOWANIE Scratch Устойчивость на царапины	N	≥ 1,5		PN-EN 14 323
	PEKANIE (24 godz. w temp. 70°C) Cracking test (24 hrs at temperature 70°C) Трещины (24 часа при темп. 70°C)	st. zmian state of change степень изменений	≥ 3		PN-EN 14 323
	PARA WODNA Water vapour test Водяной пар	st. zmian state of change степень изменений	≥ 3		PN-EN 14 323
	ZAPLAMIE Stains Пятнистость	st. zmian state of change степень изменений	≥ 3		PN-EN 14 323

PŁYTA WIÓROWA MELAMINOWANA - WYMIARY STANDARDOWE

MELAMINE FACED CHIPBOARD - STANDARD DIMENSIONS / ДСП МЕЛАМИНИРОВАННАЯ - СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

	Kronospan Szczecinek	Kronospan Mielec
GRUBOŚĆ (mm) Thickness (mm) Толщина (мм)	10, 12, 16, 18, 22, 25, 28	10, 12, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 32, 36, 38
SZEROKOŚĆ (mm) Width (mm) Ширина (мм)	2070	1830, 2070
DŁUGOŚĆ (mm) Length (mm) Длина (мм)	2800, 3660	2620, 2800

Inne wymiary do uzgodnienia / Other dimensions according to alignment / Другие размеры по согласованию